

	Beschrijving	Gereedschap
<b>Temperatuur en relatieve vochtigheid (R.V.)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimale temperatuur in de werkruimte 15 °C.</li> <li>• Minimale vloertemperatuur 10 °C en 3 °C boven het dauwpunt ter voorkoming van condensvorming.</li> <li>• R.V.: maximaal 80 %.</li> <li>• Maximale omgevingstemperatuur: 30 °C.</li> <li>• Hoge temperaturen verkorten de verwerkingstijd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatuurmeter.</li> <li>• R.V. meter.</li> <li>• Vloertemperatuurmeter.</li> <li>• Dauwpunttabel.</li> </ul>
<b>Voorzorgsmaatregelen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volg de op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen op, om het Arturo product veilig te verwerken.</li> </ul>	
<b>Controle ondergrond</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De grindvloer moet kleefvrij en beloopbaar zijn. Eventueel stof of andere ongerechtigheden verwijderen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Industriezuiger.</li> </ul>
<b>Aanbrengen seallaag</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het mengsel op de ondergrond gieten en met kunststof inwasbord schrapend verdelen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunststof inwasbord.</li> </ul>
<b>Doorhardingstijd grindvloer bij 20 °C en 65% R.V.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beloopbaar en overschilderbaar is de Arturo AC7450 Grindcompound na ca. 24 uur.</li> <li>• Lage temperaturen vertragen de doorharding.</li> <li>• Hoge temperaturen versnellen de doorharding.</li> </ul>	
<b>Reinigen gereedschap</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gereedschap e.d. direct na het gebruik reinigen met lauw water.</li> </ul>	