

	Beschrijving	Gereedschap
Temperatuur en relatieve vochtigheid (R.V.)	<ul style="list-style-type: none"> • Minimale temperatuur in de werkruimte 15 °C. • Minimale vloertemperatuur 10 °C en 3 °C boven het dauwpunt ter voorkoming van condensvorming. • R.V.: maximaal 80%. • Maximale omgevingstemperatuur: 30 °C. • Hoge temperaturen verkorten de verwerkingstijd. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wolff Thermo-Hygrometer LVT 15 Art. 71055 • Positector meter Art. 69392
Voorzorgsmaatregelen	<ul style="list-style-type: none"> • Volg de op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen op, om het Arturo product veilig te verwerken. 	<ul style="list-style-type: none"> • Beschermingsmiddelen. Art. 54533
Controle ondergrond	<ul style="list-style-type: none"> • De ondergrond moet voorbehandeld zijn met de Arturo EP6850* Hechtlaag plint. • De Arturo EP6850* Hechtlaag plint moet nog nat zijn. 	
Mengen plintenmortel	<ul style="list-style-type: none"> • Component A goed oproeren. • Component B bij component A gieten. • Deze goed uit laten lekken en uitschrapen. • De componenten mengen met een boormachine met mengarm die ook onderin de rand van de verpakking komt. • Mengtijd: minimaal 3 minuten. • Om uit te sluiten dat er ongemengd materiaal (bodem/randen) wordt verwerkt, de massa overgieten in een schone verpakking en nogmaals mengen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Boormachine met mengarm, type WK70, verbinding SW8 Art. 39365 • 25 liter emmer. • Schone werkermer.
Aanbrengen plintenmortel	<ul style="list-style-type: none"> • Het gemengde materiaal op de ondergrond uitstorten en met een roestvrij-stalen vlakspaan verdelen. • In geval van het aanbrengen van een holle hoek of plint het materiaal aanbrengen met een holle hoekspaan. • Indien gewenst onder afschot of vlak onder de rei zetten m.b.v. een aluminium rei. • Vervolgens het materiaal zo gesloten mogelijk dichtspanen. • Tijdens het dichtspanen, de vlakspaan regelmatig afnemen. Dit om de spaan schoon te houden en een zo vlak mogelijk oppervlak te verkrijgen. • Wanneer de mortel tegen tegels wordt aangewerkt, deze tegels afplakken i.v.m. eventuele lichte verkleuring van de voeg door de gepigmenteerde mortel. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vlakspaan. Art. 56203 • Rei. • Holle hoekspaan. Art. 60224/60225/60226

Doorhardingstijd troffelvloer bij 20 °C en 65% R.V.	<ul style="list-style-type: none">• Beloopbaar en overwerkbaar is de Arturo EP1851 Plintenmortel na ca. 16 uur.• Een volgende laag binnen 24 uur aanbrengen.• Lagere temperaturen vertragen de doorharding.	
Reinigen gereedschap	<ul style="list-style-type: none">• Gereedschap e.d. direct na het gebruik reinigen met Arturo Reinigingsdoekjes*.	<ul style="list-style-type: none">• Blackbox / reinigingsdoekjes Art. 34978
Gereedschap/meet-instrumenten	<ul style="list-style-type: none">• Bij voorkeur gereedschappen/meetinstrumenten van Wolff gebruiken, deze zijn afgestemd voor de verwerking van de Arturo EP3900.	<ul style="list-style-type: none">• Wolff Thermo-Hygrometer LVT 15 Art. 71055• Positector meter Art. 69392

* Zie betreffende documentatie