

	Beschrijving	Gereedschap
<b>Temperatuur en relatieve vochtigheid (R.V.)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimale temperatuur in de werkruimte 15 °C.</li> <li>• Minimale vloertemperatuur 10 °C en 3 °C boven het dauwpunt ter voorkoming van condensvorming.</li> <li>• R.V.: maximaal 75 %</li> <li>• Maximale omgevingstemperatuur: 30 °C.</li> <li>• Hoge temperaturen verkorten de verwerkingstijd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatuurmeter</li> <li>• R.V. meter.</li> <li>• Vloertemperatuurmeter.</li> <li>• Dauwpunttabel.</li> </ul>
<b>Voorzorgsmaatregelen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volg de op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen op, om het Arturo product veilig te verwerken.</li> <li>• In verband met mogelijk kleurverschil adviseren wij om producten uit dezelfde charges op één vloer te appliceren. Het chargennummer van het product staat vermeld op de verpakking.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschermingsmiddelen.</li> </ul>
<b>Controle ondergrond</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij het aanbrengen van de vloercoating, moet de ondergrond kleefvrij, druk- en vormvast, blijvend droog en beloopbaar zijn.</li> <li>• Ongerechtigdheden verwijderen d.m.v. slijpen, schuren of stralen.</li> <li>• Zaagsneden en gaatjes vullen met een geschikte plamuur.</li> <li>• Grotere reparaties doorvoeren met Arturo EP1500 Reparatiemortel* of met Arturo EP3020 Vloercoating* als schraplaag.</li> <li>• Ondergrond stofvrij maken met een industriezuiger.</li> <li>• Poreuze en/of sterk zuigende ondergronden voorstrijken met de Arturo EP3020 Vloercoating met toevoeging van max. 5% water.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Industriezuiger.</li> <li>• Straalmachine.</li> <li>• Schuurmachine.</li> <li>• Plamuurmes.</li> <li>• Vlakspaan.</li> </ul>
<b>Mengen EP3020</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Component A goed oproeren tot de massa homogeen is.</li> <li>• Component B opschudden/oproeren voor gebruik.</li> <li>• Component B bij component A gieten.</li> <li>• Deze goed uit laten lekken en uitschrapen.</li> <li>• Mengen tot de massa homogeen is.</li> <li>• Bij toepassing als primer max. 5% water toevoegen aan het mengsel en opnieuw goed mengen totdat er een homogene massa ontstaat.</li> <li>• Bij toepassing als schraplaag en vloercoating het materiaal zonder toevoeging van water verwerken.</li> <li>• Mengtijd: minimaal 2 minuten.</li> <li>• Om uit te sluiten dat er ongemengd materiaal (bodem/randen) wordt verwerkt, de massa overgieten in een schone verpakking en nogmaals mengen.</li> <li>• Let op: onzorgvuldig mengen kan leiden tot kleurverschillen.</li> <li>• In geval van de schraplaag 1:1 Arturo Zand 0,06-0,3 mm toevoegen.</li> <li>• Vervolgens 2 minuten mengen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boormachine met Mengarm.</li> <li>• 25 liter emmer.</li> <li>• Schone werkkemmer.</li> </ul>

<b>Aanbrengen Primer/voorstrijk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Langs de kanten aanbrengen met de kwast. Direct aansluitend het oppervlak dun en gelijkmatig inrollen met een 25 cm nylonroller(18 mm) of schrapend aanbrengen met een vlakspaan/duplomes of een niet te flexibele wisser.</li> <li>Het materiaal goed verdelen, zodat de ondergrond volledig bevochtigd is.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kwast.</li> <li>25 cm nylonroller met poolhoogte 18 mm. Art. 34892</li> <li>Vlakspaan/duplomes</li> <li>Wisser(vloertrekker) 40cm Art. 59588</li> <li>Wisser(vloertrekker) 60 cm Art. 68823</li> <li>Diverse werkmemers</li> </ul>
<b>Aanbrengen schraplaag</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het gemengde materiaal op de ondergrond uitgieten en schrapend aanbrengen met een vlakspaan/duplomes of een niet te flexibele wisser.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vlakspaan/duplomes</li> <li>Wisser(vloertrekker) 40cm Art. 59588</li> <li>Wisser(vloertrekker) 60 cm Art. 68823</li> <li>Diverse werkmemers</li> </ul>
<b>Aanbrengen vloercoating</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Langs de kanten aanbrengen met de kwast en narollen met een 10 cm nylonroller. Direct aansluitend het oppervlak dun en gelijkmatig inrollen met een 25 cm nylonroller(18 mm).</li> <li>Narollen met een schone 50 cm brede nylonroller(18 mm).</li> <li>Rol de vloerroller regelmatig uit, opdat deze niet constant verzadigd is met de vloercoating.</li> <li>Langs de kanten niet te ver vooruit werken om zichtbare aanzetten te voorkomen.</li> <li>Minimaal 2 lagen Arturo EP3020 Vloercoating aanbrengen.</li> <li>(Bij antislip toepassing in tweede laag 10% Arturo Zand 0,1 – 0,3 mm toevoegen aan het materiaal).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kwast.</li> <li>10 cm nylonroller met poolhoogte 18 mm. Art. 35364</li> <li>25 cm nylonroller met poolhoogte 18 mm. Art. 34892</li> <li>50 cm nylonroller poolhoogte 18 mm. Art. 73665</li> <li>Wisser(vloertrekker) 40cm Art. 59588</li> <li>Wisser(vloertrekker) 60 cm Art. 68823</li> <li>Diverse werkmemers</li> </ul>
<b>Doorhardingstijd vloercoating bij 20 °C en 65% R.V.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beloopbaar en overwerkbaar is de Arturo EP3020 Vloercoating na ca. 16 uur.</li> <li>De volgende laag binnen 24 uur aanbrengen, tenzij de onderlaag eerst geruwd wordt.</li> <li>Lagere temperaturen vertragen de doorharding.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schuurmachine.</li> </ul>
<b>Reinigen gereedschap</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gereedschap e.d. direct na het gebruik reinigen met lauw water*.</li> </ul>	

\*Zie betreffende documentatie.