

	Beschrijving	Gereedschap
Temperatuur en relatieve vochtigheid (R.V.)	<ul style="list-style-type: none"> • Minimale temperatuur in de werkruimte 15 °C. • Minimale vloertemperatuur 10 °C en 3 °C boven het dauwpunt ter voorkoming van condensvorming. • R.V.: maximaal 75 % • Maximale omgevingstemperatuur: 30 °C. • Hoge temperaturen verkorten de verwerkingstijd. 	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatuurmeter • R.V. meter. • Vloertemperatuurmeter. • Dauwpunttabel.
Voorzorgsmaatregelen	<ul style="list-style-type: none"> • Volg de op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen op, om het Arturo product veilig te verwerken. • In verband met mogelijk kleurverschil adviseren wij om producten uit dezelfde charges op één vloer te appliceren. Het chargenummer van het product staat vermeld op de verpakking. 	<ul style="list-style-type: none"> • Beschermingsmiddelen.
Controle ondergrond	<ul style="list-style-type: none"> • Bij het aanbrengen van de vloercoating, moet de ondergrond kleefvrij, druk- en vormvast, blijvend droog en beloopbaar zijn. • Ongerechtigdheden verwijderen d.m.v. slijpen, schuren of stralen. • Zaagsneden en gaatjes vullen met een geschikte plamuur. • Grotere reparaties doorvoeren met Arturo EP1500 Reparatiemortel* of met Arturo EP3020 Vloercoating* als schraplaag. • Ondergrond stofvrij maken met een industriezuiger. • Poreuze en/of sterk zuigende ondergronden voorstrijken met de Arturo EP3020 Vloercoating met toevoeging van max. 5% water. 	<ul style="list-style-type: none"> • Industriezuiger. • Straalmachine. • Schuurmachine. • Plamuurmes. • Vlakspaan.
Mengen EP3020	<ul style="list-style-type: none"> • Component A goed oproeren tot de massa homogeen is. • Component B opschudden/oproeren voor gebruik. • Component B bij component A gieten. • Deze goed uit laten lekken en uitschrapen. • Mengen tot de massa homogeen is. • Bij toepassing als primer max. 5% water toevoegen aan het mengsel en opnieuw goed mengen totdat er een homogene massa ontstaat. • Bij toepassing als schraplaag en vloercoating het materiaal zonder toevoeging van water verwerken. • Mengtijd: minimaal 2 minuten. • Om uit te sluiten dat er ongemengd materiaal (bodem/randem) wordt verwerkt, de massa overgieten in een schone verpakking en nogmaals mengen. • Let op: onzorgvuldig mengen kan leiden tot kleurverschillen. • In geval van de schraplaag 1:1 Arturo Zand 0,06-0,3 mm toevoegen. • Vervolgens 2 minuten mengen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Boormachine met Mengarm. • 25 liter emmer. • Schone werkkemmer.

Aanbrengen Primer/voorstrijk	<ul style="list-style-type: none"> Langs de kanten aanbrengen met de kwast. Direct aansluitend het oppervlak dun en gelijkmatig inrollen met een 25 cm nylonroller(14 mm) of schrapend aanbrengen met een vlakspaan/duplomes of een niet te flexibele wisser. Het materiaal goed verdelen, zodat de ondergrond volledig bevochtigd is. 	<ul style="list-style-type: none"> Kwast. Roller nylon 10 cm, poolhoogte 14 mm. Art. 66404 Vlakspaan/duplomes Wisser(vloertrekker) 40cm Art. 59588 Wisser(vloertrekker) 60 cm Art. 68823 Diverse werkmemers
Aanbrengen schraplaag	<ul style="list-style-type: none"> Het gemengde materiaal op de ondergrond uitgieten en schrapend aanbrengen met een vlakspaan/duplomes of een niet te flexibele wisser. 	<ul style="list-style-type: none"> Vlakspaan/duplomes Wisser(vloertrekker) 40cm Art. 59588 Wisser(vloertrekker) 60 cm Art. 68823 Diverse werkmemers
Aanbrengen vloercoating	<ul style="list-style-type: none"> Langs de kanten aanbrengen met de kwast en narollen met een 10 cm nylonroller. Direct aansluitend het oppervlak dun en gelijkmatig inrollen met een 25 cm nylonroller(14 mm). Narollen met een schone 50 cm brede nylonroller(14 mm). Rol de vloerroller regelmatig uit, opdat deze niet constant verzadigd is met de vloercoating. Langs de kanten niet te ver vooruit werken om zichtbare aanzetten te voorkomen. Minimaal 2 lagen Arturo EP3020 Vloercoating aanbrengen. (Bij antislip toepassing in tweede laag 10% Arturo Zand 0,1 – 0,3 mm toevoegen aan het materiaal). 	<ul style="list-style-type: none"> Kwast. Roller nylon 10 cm, poolhoogte 14 mm. Art. 66404 Roller nylon 25 cm, poolhoogte 14 mm. Art. 66395 Roller nylon 50 cm, poolhoogte 14 mm. Art. 66397 Wisser(vloertrekker) 40cm Art. 59588 Wisser(vloertrekker) 60 cm Art. 68823 Diverse werkmemers
Doorhardingstijd vloercoating bij 20 °C en 65% R.V.	<ul style="list-style-type: none"> Beloopbaar en overwerkbaar is de Arturo EP3020 Vloercoating na ca. 16 uur. De volgende laag binnen 24 uur aanbrengen, tenzij de onderlaag eerst geruwd wordt. Lagere temperaturen vertragen de doorharding. 	<ul style="list-style-type: none"> Schuurmachine.

Reinigen gereedschap • Gereedschap e.d. direct na het gebruik reinigen met lauw water*.

*Zie betreffende documentatie.

Uzin Utz Nederland bv werkt met een kwaliteitssysteem conform de NEN-EN ISO-9001/14001. Zij is hiervoor gecertificeerd door TÜV Nederland QA. Dit houdt in dat geleverd wordt volgens de voor dit systeem opgestelde product- en processpecificaties en dat de door Uzin Utz Nederland bv geleverde producten en diensten voldoen aan de beschrijving zoals neergelegd in deze technische specificaties. Omdat Uzin Utz Nederland bv niet bekend is met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder producten worden verwerkt en op de verwerking van haar producten geen invloed heeft, wordt elke aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van de verwerking van haar producten uitgesloten. Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven documentatiebladen over dit product hun geldigheid. © Uzin Utz Nederland bv 2019. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Uzin Utz Nederland bv.