

| | Beschrijving | Gereedschap |
|--|--|--|
| Temperatuur en relatieve vochtigheid (R.V.) | <ul style="list-style-type: none"> • Minimale temperatuur in de werkruimte 15 °C. • Minimale vloertemperatuur 10 °C en 3 °C boven het dauwpunt ter voorkoming van condensvorming. • R.V.: maximaal 80 %. • Maximale omgevingstemperatuur: 30 °C. • Hoge temperaturen verkorten de verwerkingstijd. | <ul style="list-style-type: none"> • Temperatuurmeter. • R.V.-meter. • Vloertemperatuurmeter. • Dauwpunttabel. |
| Voorzorgsmaatregelen | <ul style="list-style-type: none"> • Volg de op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen op, om het Arturo product veilig te verwerken. | <ul style="list-style-type: none"> • Beschermingsmiddelen. |
| Controle ondergrond | <ul style="list-style-type: none"> • Bij het aanbrengen van de seallaag op een ondergrond, moet deze kleefvrij en beloopbaar zijn. • Alle losliggen delen (flakes , kwartszand etc) moeten verwijderd worden. | <ul style="list-style-type: none"> • Industriezuiger. |
| Mengen seallaag | <ul style="list-style-type: none"> • Component A goed oproeren. • Component B bij component A gieten. • Deze goed uit laten lekken en uitschrapen. • Mengen tot de massa homogeen is. • Mengtijd: minimaal 3 minuten. • Om uit te sluiten dat er ongemengd materiaal (bodem/randen) wordt verwerkt, de massa overgieten in een schone verpakking en nogmaals mengen. | <ul style="list-style-type: none"> • Boormachine met mengarm. • 25 liter emmer. • Schone werkkermer. |
| Aanbrengen seallaag | <p><u>Vlokkenvloer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Langs de kanten aanbrengen met de kwast en narollen met een 10 cm nylonroller. • Direct aansluitend het oppervlak zo dun mogelijk inrollen met een 25 cm nylonroller. • Narollen met een schone 50 cm brede nylonroller. • Rol de nylonroller regelmatig uit, opdat deze niet constant verzadigd is met seallaag. • Langs kanten niet te ver vooruit werken om zichtbare aanzetten te voorkomen. <p><u>Met kwarts ingestrooide vloeren:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Het mengsel op de ondergrond gieten en met vlakspaan schrapend verdelen. • Vervolgens na 10 minuten narollen met een 10 cm en/of 25 cm nylonroller. | <ul style="list-style-type: none"> • Kwast. • 10 cm nylonroller. • 25 cm nylonroler • 50 cm vloerroller. |

| | Beschrijving | Gereedschap |
|--|--|--|
| Doorhardingstijd seallaag bij 20 °C en 65% R.V. | <ul style="list-style-type: none">• Beloopbaar en overschilderbaar na ca. 16 uur.• De volgende laag binnen 24 uur aanbrengen, tenzij de onderlaag eerst geruwd wordt. Lage temperaturen vertragen de doorharding. | <ul style="list-style-type: none">• Schuurmachine. |
| Reinigen gereedschap | <ul style="list-style-type: none">• Gereedschap e.d. direct na het gebruik reinigen met Arturo Reinigingsdoekjes*. | |

* Zie betreffende documentatie.

Unipro bv werkt met een kwaliteitssysteem conform de NEN-EN ISO-9001/14001. Zij is hiervoor gecertificeerd door TÜV Nederland QA. Dit houdt in dat geleverd wordt volgens de voor dit systeem opgestelde product- en processpecificaties en dat de door Unipro bv geleverde producten en diensten voldoen aan de beschrijving zoals neergelegd in deze technische specificaties. Omdat Unipro bv niet bekend is met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder producten worden verwerkt en op de verwerking van haar producten geen invloed heeft, wordt elke aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van de verwerking van haar producten uitgesloten. Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven documentatiebladen over dit product hun geldigheid. © Unipro bv 2015. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Unipro.