

### Omschrijving en toepassing

Arturo Decofolie Sjabloon is een zeefdrukfilm die geschikt is voor gebruik op PU- en EP-gietvloeren voor een relatief korte termijn.

Arturo Decofolie Sjabloon is geschikt voor:

- Arturo PU2030 Gietvloer.
- Arturo PU2060 Gietvloer.
- Arturo EP2500 Gietvloer.

Arturo Decofolie Sjabloon wordt standaard toegepast als sjabloonfolie.

### Beperkingen van gebruik

Controleer altijd de beperkingen die worden genoemd in de productbladen van de te gebruiken materialen. Unipro B.V. geeft op het in dit blad omschreven product alleen garantie in combinatie met de genoemde gietvloeren en toplakken.

### Eigenschappen

Arturo Decofolie Sjabloon heeft uitstekende verwerkingseigenschappen. Arturo Decofolie Sjabloon heeft een uitstekende vlakligging en maatvastheid, die een grote nauwkeurigheid garanderen.

Eigenschap	Omschrijving
Folie	0,09 mm, wit vinyl.
Rugpapier	Gecoat kraftpapier.
Applicatieoppervlak	Vlak.
Applicatiemethode	Droog.
Type ondergronden	PU- en EP-gietvloeren.
Minimale aanbrengtemperatuur (omgeving en ondergrond)	10 °C.
Verwijderbaarheid	Verwijderbaar met warmte en/of chemicaliën binnen 1 jaar na aanbrengen.
Temperatuurbestendigheid	-40 tot +100 °C

### Gebruik van vloercoating

De coating dient op de sjabloonvorm aangebracht te worden. daarvoor zijn de volgende vloercoatings geschikt:

- Arturo EP3900 Vloercoating.
- Arturo PU7900 Vloercoating.

### Gebruik van lak

Een laklaag beschermt de middels vloercoating aangebrachte sjabloonvorm en heeft invloed op de glansgraad. De gietvloer met de met vloercoating aangebrachte sjabloonvorm dient afgelakt te worden met een van de volgende PU-lakken (glad of antislip):

- Arturo PU7975 Toplak.
- Arturo PU7750 Toplak.
- Arturo PU7180 Toplak.

### Chemische bestendigheid

N.v.t.

Dit product dient altijd afgewerkt te worden met een van de genoemde Arturo toplakken. De chemische bestendigheid daarvan is te vinden in de productinformatie van deze toplakken.

### Opslagtermijn

De folie die reeds is geapliceerd met applicatietape, kan maximaal 2 jaar op voorraad gehouden worden mits opgeslagen bij 22° C/50-55 % RH. Materialen dienen in een schone, droge en zonnrijke ruimte opgeslagen te worden.

### Belangrijk

De gegevens, technische informatie en aanbevelingen die in dit blad worden vermeld, zijn het resultaat van proeven die naar beste weten betrouwbaar zijn, maar waarvan de volledigheid of juistheid niet wordt gegarandeerd. Noch de fabrikant noch de verkoper is aansprakelijk voor enige schade hetzij direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van het product, respectievelijk de ongeschiktheid van het product. De verkoper en/of de fabrikant is slechts gehouden tot vervanging van materiaal dat niet aan de fabriekseisen blijkt te voldoen. Voor de toepassing dient de gebruiker aan de hand van praktijkproeven vast te stellen of het materiaal voor het beoogde doel geschikt is. De gebruiker neemt deze proeven geheel voor eigen risico. De duurzaamheid die in dit document wordt vermeld, geldt alleen voor de klimaatzone van Noord- en Midden-Europa.